



LASTON ITALIANA S.p.A.
Via dell'Economia, 47
36100 VICENZA
Tel. (0444) 569744 r.a.
Fax (0444) 569676



LASTO-7

INDURENTE ANTIUSURA A BASE
DI QUARZO SFEROIDALE

DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SINCE 1962 SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY



LASTO 7 è un prodotto pronto all'uso da applicare direttamente sul calcestruzzo fresco allo scopo di ottenere pavimentazioni corazzate resistenti all'usura.

LASTO 7 consente di ottenere resistenze all'abrasione da 2 a 4 volte superiori al calcestruzzo sottostante.

LASTO 7 è una miscela a secco a base di aggregati al quarzo e leganti speciali attentamente dosati e uniformemente miscelati con additivi e pigmenti inorganici.

LASTO 7 contiene un agente disperdente e plastificante che consente, durante la messa in opera, una omogenea distribuzione dei componenti al fine di esaltare le caratteristiche di compattezza e di intensità colorimetrica del pavimento.

APPLICAZIONI E VANTAGGI

LASTO 7 è usato per corazzare calcestruzzi per pavimentazioni interne ed esterne. La resistenza all'usura di

LASTO 7 rende il suo uso ideale per:

- capannoni industriali;
- supermercati;
- magazzini;
- scuole;
- ospedali;
- saloni espositivi;
- uffici;
- aree sportive;
- autorimesse;
- officine;
- rampe;
- marciapiedi;
- terrazze, etc.

MODALITÀ DI IMPIEGO

LASTO 7 è pronto all'uso e va applicato in ragione di 3 kg. per m² per aree soggette a traffico medio-pesante. La quantità di LASTO 7 può essere aumentata fino ad un massimo di kg. 6 per m².

LASTO 7 va preferibilmente applicato (spolverato) in due mani. La prima spargendo 2/3 della quantità totale prescritta sul calcestruzzo fresco pedonabile e frattazzando quindi la superficie non appena lo spolvero si è inumidito.

Dopo la prima lisciatura va sparso il restante LASTO 7 (1/3) che, appena idratato, dovrà essere frattazzato e lisciato fino ad ottenere la finitura richiesta.

DOSAGGIO

Da 3 a 6 kg. per m²

COLORI

Grigio, rosso, tabacco, verde; colori speciali sono disponibili a richiesta.

CONFEZIONI

Sacchi resistenti all'umidità da 50 kg. cadauno.

MAGAZZINAGGIO

Minimo 6 mesi conservato a 20°C in luogo asciutto nel suo contenitore originale ben chiuso.

CONSIGLI

Su grandi superfici aperte in presenza di forte vento e a temperature elevate, è necessario prevenire una troppa rapida e dannosa disidratazione del cemento impiegando opportuni sistemi di stagionatura.

La LASTON ITALIANA S.p.A., in relazione al caso specifico, mette a disposizione la propria esperienza ed i materiali adatti alla soluzione del problema.