



LASTON
cellular
LASTON ITALIANA SPA
Via dell'Economia, 47-Vicenza
ITALY
Tel 0444/569744
Fax 0444/569676



DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SINCE 1962 SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY



REPOCEM

RASANTE EPOSSI - CEMENTIZIO A TRE COMPONENTI

REPOCEM è una resina epossidica tricomponente additivata con cariche cementizie e quarzi.

E' stato appositamente formulato per rasature di supporti cementizi irregolari anche in presenza di umidità e come primer per rivestimenti epossidici, fornisce infatti uno strato impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore acqueo.

Possiede ottime caratteristiche di adesione e resistenza meccanica.

CAMPI DI IMPIEGO

- Rasatura di superfici in cls vaiolate, degradate o sconnesse
- Stuccatura di crepe e lesioni
- Incollaggio di materiali tipo pietra, cls, marmo, piastrelle etc.
- Primer per rivestimenti epossidici o poliuretanic
- Barriera a vapore per applicazioni epossidiche su superfici umide in contropinta d'acqua.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando oli, grassi e materiali incoerenti. Procedere all'irruvidimento delle stesse mediante sabbiatura, scarificazione, pallinatura etc a seconda del tipo di superficie di intervento.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Unire in un contenitore i componenti A, B, C, nel rapporto indicato mescolando con un trapano ad elica, fino ad ottenere un prodotto cremoso ed uniforme.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a spatola o a rullo. Nel caso di applicazione su superfici poco porose, quali piastrelle, gres o simili, si consiglia la stesura di una mano di REPOL FONDO per una migliore imbibizione delle superfici. La successiva stesura del REPOCEM in questo caso dovrà essere eseguita al massimo entro 6-7 ore.

Il consumo del prodotto varia, a seconda della irregolarità delle superfici da kg 0.5 a kg 2 al metro quadrato.

Per le successive sovrapplicazioni di altre finiture epossidiche si dovranno attendere 48-72 ore a seconda della temperatura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico: 1.6 kg/lt

Rapporto d'impiego: A=1,5 B=3 C=5

Pot Life a +20°C: 60 minuti

Temperatura minima di indurimento: +5°C

Temperatura di applicazione: da +5 a +35°C

Adesione al calcestruzzo: >3 Mpa

CONFEZIONI E MAGAZZINAGGIO

Fustini da kg 1,5-3-5

Il prodotto si conserva 12 mesi nei contenitori sigillati. Teme il gelo.

AVVERTENZE

REPOCEM non contiene sostanze particolarmente tossiche, non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi o parti delicate del corpo, in caso lavare abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti ed occhiali protettivi.